

No-tape

タイルカーペットピールアップ施工用 アクリル系エマルジョン形粘着剤

ディノグリップ 450

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



18kg 金属缶



3kg ポリ缶×6

- **消防法非危険物**です。
 - **JAIA F☆☆☆☆**
 - **ピールアップ性**に優れます。
 - **適度なタック**です。
- 水系の為、安全で管理も容易です。
ホルムアルデヒドを含みません。
下地を傷めずに張り替えが出来ます。
タイルカーペットの納まりが良く、
手直しする場合も簡単にはがせます。

**ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン
パラジクロロベンゼン を配合していません**



ノテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品 環境対応型
 タイルカーペットピールアップ施工用 アクリル系エマルジョン形

ディノグリップ

450

用 途

タイルカーペットの
ピールアップ施工用

特 長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品
 建築基準法による使用の制限がありません。

良好な作業性

適度なタックにより、タイルカーペットの納まりが良く、手直しする場合でも簡単にはがす事ができます。

又、手直しではがした場合に接着剤を再塗布する必要がありません。

優れたピールアップ性

下地を傷めず、張り替え・手直しが容易に行えます。

使用 方 法

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・等の汚れ及びレイタンスを取り除き、水分は充分に乾燥させて下さい。
- 2 くし山の無いへら等を使用して、塗りたまりができない様に、接着剤を均一に塗布して下さい。
- 3 接着剤塗布後、接着剤が乾燥して透明になるまで待ち時間をとります。(下表参照)
- 4 待ち時間後にタイルカーペットを張付け、ローラー等で十分に圧着して下さい。

標準塗布量 100~120 g/m²

下地の種類	待ち時間
吸水性下地(コンクリートやモルタル等)	5~10分
非吸水性下地(既設床材上や金属板等)	10~20分

※ 待ち時間は環境により異なりますので、接着剤が乾燥して透明になるのを待ち時間の目安として下さい。
 ※ 接着剤が未乾燥の状態ではタイルカーペットを張付けると、接着強度が強くなり、ピールアップが困難になります。

適 用 材 料

- タイルカーペット

適 用 下 地

- モルタル仕上げ面
- ビニルタイル床仕上げ面
- O A パネル等金属面

性 状

主成分	アクリル樹脂
外 観	乳白色粘稠液
粘度(mPa·s/25°C)	約5000
不揮発分	約62%

注 意 事 項

使用上の注意

- ・ 地階、土間部分で耐水性を要求される場所や吸水性のない下地には、使用しないで下さい。
- ・ 床材の表面に接着剤が付着したときは、濡れた布等で速やかに拭き取って下さい。

応急処置

- ・ 眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診断を受けること。

作業後の注意

- ・ 取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行なって下さい。
- ・ 開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

貯蔵・保管

- ・ 直射日光、雨水を避けて5~35°Cの冷暗所で保管して下さい。
- ・ 子供の手の届かない所に保管して下さい。

廃棄

- ・ 容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。

その他

- ・ 接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・ 不明な点がございましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノテープ工業株式会社

<http://www.notape.co.jp/>

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社/大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL(072)992-0131 FAX(072)992-1513