

# No-tape

防音木質フローリング用

一液ウレタン系接着剤

# ディノグリップ F-1

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



## 段ボールケース

(6kg アルミパック × 2 個 : 専用くし目ごて付)

- **JAIA F☆☆☆☆**
- **消防法非危険物**です。
- **産廃対策容器**です。
- **遮音性**に優れます。

ホルムアルデヒドを含みません。  
安全で、管理も容易です。  
使用済容器の廃棄が容易です。  
ウレタンの弾性で床鳴りが起こらず、  
防音床材の遮音性を損ないません。



ノテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品  
防音木質フローリング施工用接着剤

環境対応型  
1液型ウレタン樹脂系

# ディノグリップ

# F-1

## 用途

防音木質フローリングの  
直貼り接着施工用

## 特長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品  
建築基準法による使用の制限がありません。  
環境にやさしい  
VOC(沸点50~260℃の揮発性物質)  
は使用しておりません。

### 優れた遮音性

ウレタン特有の柔軟性で防音床材の遮音性をそこないません。

### 良好な作業性

一液タイプなので、混合作業の必要がなく、臭気も少ないので、室内作業に適しています。

## 使用方法

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・さび等の汚れ及びレイトスを取り除き、水分は十分に乾燥させて下さい。
  - 2 付属のくし目ごてを使用して均一に塗布し、下表を参考に張付け可能時間内に床材を張付けて下さい。  
その際、床材の伸びを考慮し周囲に2~3mm程度の隙間をあけて下さい。
- 標準使用量 約500g/m<sup>2</sup>
- 3 張付けた床材は必要以上に圧着せず、接着剤が完全に硬化するまで床材の上を歩かないで下さい。  
(施工後、最低24時間は静置・養生して下さい。)

季節(気温)	張付け可能時間	
	F-1(一般用)	F-1W(冬用)
夏(25~35℃)	30~40分	—
春・秋(15~25℃)	40~60分	30~40分
冬(5~15℃)	—	40~50分

上記時間は接着物や下地の含水率や施工の条件により変わることがありますのでご注意ください。

## 適用材料

- 防音木質フローリング材
- 際根太等の合板、集成材

## 適用下地

- コンクリート、モルタル下地
- コンパネ等の合板

## 性状

主成分	ポリウレタン樹脂	
外観	淡黄白色粘稠液	
粘度(mPa·s/25℃)	F-1(一般用)	F-1W(冬用)
	10000~22000	8000~16000
不揮発分	97%以上	

## 注意事項

本品には4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートが1%以上含まれていますので、皮膚に付着したり、蒸気を吸引するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いは下記注意事項を守って下さい。

### 使用上の注意

- ・火気のあるところでは使用しないでください。
- ・作業場所は十分に換気して下さい。

### 労働衛生・保護具

- ・取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用して下さい。

### 応急処置

- ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- ・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

### 作業後の注意

- ・取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行って下さい。
- ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

### 貯蔵・保管

- ・直射日光、雨水を避けて5~35℃の冷暗所で保管して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

### 廃棄

- ・容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。

### その他

- ・接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノテープ工業株式会社

<http://www.notape.co.jp/>

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社/大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL(072)992-0131 FAX(072)992-1513