

# No-tape

フリーアクセスフロア施工用 一液ウレタン系接着剤

# ディノグリップ 3000

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



15kg 金属ペール缶

- **硬化が速い。** 工期を短縮できます。
- **接着力抜群です。** 各種塗り床材に対して接着力が良好です。
- **JAIA F☆☆☆☆** ホルムアルデヒドを含みません。
- **消防法非危険物**です。 安全で、管理も容易です。
- 労安法適用外で**低臭タイプ**です。 作業環境に優れています。
- 厚生労働省室内濃度指針値提示対象**13物質**を全て使用しておりません。

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン  
パラジクロロベンゼン を配合していません



ノテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品

フリーアクセスフロア接着施工用接着剤

環境対応型

1液型ウレタン樹脂系

ディノグリップ

3000

## 用 途

フリーアクセスフロア・二重床  
支持脚・鋼製束等の接着施工用

## 特 長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品

建築基準法による使用の制限がありません。

## 安心の接着力

硬化皮膜が強靱です。

様々な塗り床材との接着性も良好です。※1

## 良好な作業性

臭気が少なく、液切れが良好です。

硬化性が良好で、冬季の施工も安心です。

※1 一部の塗料や防水材におきまして、十分な接着性能が得られない場合があります。また、稀に接着阻害を起こす物（無機系コンクリート表面強化剤等）がありますので、使用前に確認いただくか、お問い合わせ下さい。

## 使 用 方 法

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・さび等の汚れ及びレイトンを取り除き、水分は充分に乾燥させて下さい。
  - 2 支持脚等の接着する部分に、接着剤をへら等を使用して均一に塗布して下さい。
- 標準使用量** プレートが100mm角の支柱の場合：約35g/本
- 3 接着剤がプレート全面にいきわたるように、支持脚を圧着して下さい。
  - 4 支持脚の位置調整は接着剤が硬化する前に行い、ボーダー部分のビス打ち等接着部分に力がかかる作業は、接着剤の硬化が進んでから行って下さい。

## 適 用 材 料

- フリーアクセスフロア支持脚
- OAフロアシステム支持脚

## 適 用 下 地

- コンクリート、モルタル下地
- 各種防塵塗料、防水材塗工面

## 性 状

主 成 分	ポリウレタン樹脂
外 観	乳白色ペースト
粘度(mPa・s/25°C)	約80000
不揮発分	約95%

## 注 意 事 項

本品には4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートが1%以上含まれていますので、皮膚に付着したり、蒸気を吸引するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには下記注意事項を守って下さい。

## 使用上の注意

- ・火気のあるところでは使用しないでください。
- ・作業場所は十分に換気して下さい。

## 労働衛生・保護具

- ・取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用して下さい。

## 応急処置

- ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- ・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

## 作業後の注意

- ・取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

## 貯蔵・保管

- ・直射日光、雨水を避けて5～35°Cの冷暗所で保管して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

## 廃棄

- ・容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。

## その他

- ・接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノテープ工業株式会社

http://www.notape.co.jp/

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社/大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL (072)992-0131 FAX (072)992-1513