

No-tape

フリーアクセスフロア施工用 一液ウレタン系接着剤

ディノグリップ 333α

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



13kg アルミパック(段ボールケース)

- **硬化**が速い。 工期を短縮できます。
- **接着力**抜群です。 各種塗り床材に対して接着力が良好です。
- JAIA **F☆☆☆☆** ホルムアルデヒドを含みません。
- 消防法上**非危険物**です。 安全で、管理も容易です。
- 労安法適用外で**低臭タイプ**です。 作業環境に優れています。
- 厚生労働省室内濃度指針値提示対象**13物質**を全て使用しておりません。

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン
パラジクロロベンゼン **を配合していません**



ノテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品
フリーアクセスフロア接着施工用接着剤

環境対応型
1液型ウレタン樹脂系

ディノグリップ

333α

用途

フリーアクセスフロア・二重床
支持脚・鋼製束等の接着施工用

特長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品
建築基準法による使用の制限がありません。

環境にやさしい

アルミパックと段ボールケースなので、
使用済容器の廃棄が容易に行えます。

安心の接着力

様々な塗りに床材との接着性も良好です。※1

良好な作業性

臭気が少なく、硬化も速いので工期が短い
リニューアルの施工にも適しています。

※1 一部の塗料や防水材におきまして、十分な接着性能が得られない
場合があります。また、稀に接着阻害を起こす物（無機系コンク
リート表面強化剤等）がありますので、使用前に確認いただくか、
お問い合わせ下さい。

使用方法

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・さび等の
汚れ及びレイトンを取り除き、水分は充分に乾燥させて下さい。
 - 2 支持脚等の接着する部分に、接着剤をへら等を使用して均一に
塗布して下さい。
- 標準使用量** プレートが100mm角の支柱の場合：約35g/本
- 3 接着剤がプレート全面にいきわたるように、支持脚を圧着して
下さい。
 - 4 支持脚の位置調整は接着剤が硬化する前に行い、ボーダー部分の
ビス打ち等接着部分に力がかかる作業は、接着剤の硬化が進んで
から行って下さい。

適用材料

- フリーアクセスフロア支持脚
- OAフロアシステム支持脚

適用下地

- コンクリート、モルタル下地
- 各種防塵塗料、防水材塗工面

性状

主成分	ポリウレタン樹脂
外観	淡黄白色ペースト
粘度(mPa・s/25℃)	約90000
不揮発分	約96%

注意事項

本品には4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートが1%以上含
れていますので、皮膚に付着したり、蒸気を吸引するとかぶれや
中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いに
は下記注意事項を守って下さい。

使用上の注意

- ・火気のあるところでは使用しないでください。
- ・作業場所は十分に換気して下さい。

労働衛生・保護具

- ・取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋
を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用して下さい。

応急処置

- ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を
受けて下さい。
- ・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を
受けて下さい。
- ・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、
必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

作業後の注意

- ・取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

貯蔵・保管

- ・直射日光、雨水を避けて5～35℃の冷暗所で保管して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

廃棄

- ・容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。

その他

- ・接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があ
ります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノーテープ工業株式会社

<http://www.notape.co.jp/>

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社／大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL(072)992-0131 FAX(072)992-1513