

# No-tape

人工芝施工用一液ウレタン系接着剤

# ディノグリップ 580

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



16kg 金属缶  
(専用くし目ごて付)

- 粘着力が強く張付けが長い。
  - 耐水性・耐湿性が良好です。
  - JAIA F☆☆☆☆
- 作業性が良好です。  
硬化後は優れた接着力を発揮します。  
ホルムアルデヒドを含みません。

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン  
パラジクロロベンゼン を配合していません



ノーテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品  
人工芝施工用接着剤

1液型ウレタン樹脂系

# ディノグリップ

# 580

## 用 途

ロングパイル人工芝  
接着施工用

## 適 用 材 料

● 人工芝

## 特 長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品  
建築基準法による使用の制限がありません。  
**良好な作業性**  
強粘着で張付けも長い、作業性抜群の接着剤です。  
**優れた接着力**  
硬化後は耐水・耐湿性に優れた接着力を発揮します。

## 性 状

主成分	ポリウレタン樹脂	
外 観	灰褐色粘稠液	
粘度(mPa·s/25°C)	(一般用)約 20000	(冬用)約 12000
不揮発分 (%)	(一般用)約 74	(冬用)約 74

## 使 用 方 法

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・さび等の汚れ及びレイトランスを取り除き、水分は十分に乾燥させて下さい。
- 2 くし目ごて等で均一に塗布して下さい。
- 3 人工芝の張付けは、張付け可能時間内に行ってください。(下表参照)
- 4 張り付け後にローラーなどで十分に圧着して下さい。  
1～2時間後にも再度圧着して下さい。

標準塗布量 1～1.5kg/m<sup>2</sup>  
(ロングパイル人工芝/下地ジョイントテープ)

季節(気温)	張付け可能時間(塗布後)
夏(25～35°C)	40～60分
春・秋(15～25°C)	50～70分
冬(5～15°C)	40～60分(冬用)

上記時間は屋外での人工芝貼り施工を想定したものです。  
施工時の天候などにより変わることがありますのでご注意ください。

## 注 意 事 項

本品は、皮膚に付着したり、蒸気を吸引するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには下記注意事項を守って下さい。

### 使用上の注意

- ・引火性につき火気厳禁です。
- ・屋内で取り扱う場合は、局所廃棄装置を設けて下さい。

### 労働衛生・保護具

- ・取扱い作業中は換気を良くし、溶剤の蒸気を吸い込まないで下さい。
- ・取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用して下さい。

### 応急処置

- ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- ・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

### 作業後の注意

- ・取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

### 貯蔵・保管

- ・直射日光、雨水を避けて5～35°Cの冷暗所で保管して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

### 廃棄

- ・容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。
- ・内容物は許可を受けた専門業者に特別管理産業廃棄物として委託する。

### その他

- ・接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・不明な点がございましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノテープ工業株式会社

http://www.notape.co.jp/

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社/大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL(072)992-0131 FAX(072)992-1513