

# No-tape

ビニル系床材・人工芝施工用一液ウレタン系接着剤

# ディノグリップ 777

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合

## 低臭



消防法非危険物

(指定可燃物)

15kg 金属缶  
(専用くし目ごて付)

- **においがほとんどしません。** 臭気が問題になる場所でもご使用いただけます。
- **初期粘着力が強い。** 床材の納まりが良好です。
- **JAIA F☆☆☆☆** ホルムアルデヒドを含みません。
- **厚生労働省室内濃度指針値提示対象13物質を全て使用しておりません。**

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン  
パラジクロロベンゼン **を配合していません**



ノテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品  
 ビニル系床材施工用接着剤

環境対応型 低臭タイプ  
 1液型ウレタン樹脂系

# ディノグリップ

# 777

## 用 途

床シート・床タイル  
 等の直張り接着施工用

## 適 用 床 材

- 床シート
- 床タイル

## 使 用 方 法

本品は従来の床用溶剤型ウレタン系接着剤とは性質が異なります。接着剤の表面が乾くと、接着できなくなりますのでご注意ください。

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・さび等の汚れ及びレイトランスを取り除き、水分は充分に乾燥させて下さい。
- 2 接着剤を付属の専用くし目ごてで均一に塗布して下さい。  
 ※一度に塗布する面積は、張付け可能時間内に施工できる範囲にして下さい。
- 3 塗布後、接着剤に粘りが出たら床材を貼り合わせて下さい。  
 ※タイルの施工では貼り合わせに時間がかかるので、接着剤に粘着がでたらすぐに貼り始めて下さい。  
 ※高温多湿の条件では皮張りが早くなるのでご注意ください。
- 4 床材の張付け後、十分にローラー押さえをして下さい。  
 ※溶剤ガスや湿気と反応して発生するガスによるふくれを防止するために、ガス抜き作業を確実にこなして下さい。

標準塗布量 300～350 g/m<sup>2</sup>

季 節 (気温)	待ち時間	張付け可能時間(待ち時間後)
夏 (25～35℃)	15～20分	約20分
春・秋 (15～25℃)	20～25分	約20分
冬 (5～15℃)	20～30分	約30分

上記時間は接着物や下地の含水率や施工の条件により変わることがありますので指触にて乾燥状態を確認して下さい。

## 特 長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品  
 建築基準法による使用の制限がありません。

### においが少ない

臭いが少なく、臭気が問題になる現場でも安心してご使用できます。

### 強い初期粘着力

くせが強く、反発のかかる様な床材でも、しっかり納まります。

## 性 状

主 成 分	ポリウレタン樹脂
外 観	灰褐色粘稠液
粘度(mPa・s/25℃)	10000～30000
不揮発分	80～85%

## 注 意 事 項

本品は、皮膚に付着したり、蒸気を吸引するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには下記注意事項を守って下さい。

### 使用上の注意

・作業場所は十分に換気して下さい。

### 労働衛生・保護具

・取扱いはできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用して下さい。

### 応急処置

- ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- ・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

### 作業後の注意

- ・取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行って下さい。
- ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

### 貯蔵・保管

- ・直射日光、雨水を避けて5～35℃の冷暗所で保管して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

### 廃棄

・容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。

### その他

- ・接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノテープ工業株式会社

http://www.notape.co.jp/

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社/大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL(072)992-0131 FAX(072)992-1513