

No-tape

ゴム系床材用一液ウレタン系接着剤

ディノグリップ RC

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



18kg 金属缶
(専用くし目ごて付)

- **ゴム素材**に対する接着性が良好。 特にゴム系床材に接着良好です。
- **こてさばき**が軽い。 疲れにくく作業がはかどります。
- **JAIA F☆☆☆☆** ホルムアルデヒドを含みません。
- **耐水・耐熱・耐油性**が良好です。 屋外の施工にも適しています。
- **ウレタン特有の弾性**があります。 耐衝撃性に優れます。

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン
パラジクロロベンゼン を配合していません



ノテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品
 ゴム系床材施工用接着剤

1液型ウレタン樹脂系

ディノグリップ

RC

用 途

ゴム系シート・ゴム系タイル
 人工芝等の直張り接着施工用

特 長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品
 建築基準法による使用の制限がありません。

良好な作業性

こてさばきが軽く、作業がはかどります。
 対ゴム接着性が良好で納まりが良好です。

安心の接着力

耐水・耐熱・耐油性に優れており、屋外や
 水回りの施工にも適しています。

使 用 方 法

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・さび等の
 汚れ及びレイトランスを取り除き、水分は充分に乾燥させて下さい。
- 2 付属の専用くし目ごてを使用して均一に塗布して下さい。
- 3 塗布後、一定の待ち時間をとり、床材を張付けます。
 床材の張付けは、張付け可能時間内に行ってください。
 (下表参照)
- 4 床材の張付け後、十分にローラー押さえをして下さい。
 溶剤ガスや湿気と反応して発生するガスによるふくれを防止
 するために、ガス抜き作業を確実にこなして下さい。

標準塗布量 300～350 g/m²
 700～750 g/m² (人工芝等)

季 節(気温)	待ち時間	張付け可能時間
夏(25～35℃)	10～20分	40～60分
春・秋(15～25℃)	20～30分	50～70分
冬(5～15℃)	20～40分	50～70分

上記時間は接着物や下地の含水率や施工の条件により変わることがありますので
 ご注意下さい。

適 用 床 材

- 硬質・軟質ゴム系タイル
- 各種ビニル系床材
- 人工芝
- カーペット
- コルク床材 (裏打ち有)

性 状

主 成 分	ポリウレタン樹脂
外 観	灰褐色粘稠液
粘度(mPa·s/25℃)	10000～30000
不揮発分	80～85%

注 意 事 項

本品には、有機溶剤のほか、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートが1%以上含まれていますので、皮膚に付着したり、蒸気を吸入するとかぶれや中毒その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには下記注意事項を守って下さい。

使用上の注意

- ・引火性につき火気厳禁です。
- ・屋内で取り扱う場合は、局所廃棄装置を設けて下さい。

労働衛生・保護具

- ・取扱い作業中は換気を良くし、溶剤・蒸気を吸い込まないで下さい。
- ・取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用して下さい。

応急処置

- ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- ・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

作業後の注意

- ・取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

貯蔵・保管

- ・直射日光、雨水を避けて5～35℃の冷暗所で保管して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

廃棄

- ・容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。
- ・内容物は許可を受けた専門業者に特別管理産業廃棄物として委託する。

その他

- ・接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノテープ工業株式会社

HTTP://www.notape.co.jp/

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社/大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL(072)992-0131 FAX(072)992-1513